

Aqua Magnetfarbe

Pittura magnetica ad acqua

Prodotto per interni

Applicazione universale su svariate superfici di fondo lisce

Descrizione generale

Tipo di materiale	Dispersione speciale con pigmenti metallici per la realizzazione di superfici magnetiche
Campo di applicazione	La singola bacheca o pannello da parete Memoboard destinati all'uso domestico (ufficio, cucina, cameretta dei bambini, ecc.) e per gli ambienti professionali, come gli uffici da lavoro, scuole, ospedali, ambulatori medici ecc. viene realizzata grazie alla pittura magnetica di Jansen in modo veramente semplice e veloce. Il colore si integra in modo del tutto armonico nell'ambiente dato che successivamente può essere ritinteggiato con qualsiasi colore della parete a piacere o coperto con carta da parati. Se si desidera ottenere una parete su cui scrivere, è sufficiente utilizzare i prodotti d'eccellenza vernice per lavagna Aqua e colore da lavagna bianca bicomponente Aqua. Le puntine non saranno più necessarie grazie all'impiego dei magneti su pittura magnetica di Jansen.
Caratteristiche del prodotto	L'applicazione è facile, semplice e veloce. Si tratta di una soluzione precisa senza praticare fori nelle pareti, senza fastidiosi binari e piastre o bacheche dal design indesiderato. Per le superfici di ampie dimensioni, si consiglia il tessuto non-tessuto magnetico. Il materiale non produce effetti schermanti, non compromette il funzionamento dei telefoni cellulari o di wifi e non è un conduttore.
Tonalità di colore	Grigio scuro
Formati delle confezioni	750 ml, 2,5 litri

Specifiche tecniche

Base legante	Dispersione di acrilato
Densità	2,15 g/m ² (laboratorio)
Livello di lucentezza	Opaca
Temperatura del trattamento	Superiore a +15-25°C per l'oggetto e l'aria ambiente

Essiccazione	23°C con umidità relativa dell'aria del 60% Riverniciatura: dopo 4-6 ore Essiccazione completa: 12 ore circa
Resa	10 m ² /l circa per mano senza diluizioni Per ottenere uno strato ferromagnetico, si consiglia di applicare 3 mani da almeno 100 ml/m ² cadauna.
Codice GIS	BSW ₃₀

Descrizione tecnica della lavorazione

Pretrattamento della base	<p>La base deve essere stabile, asciutta, pulita e priva di sostanze residue (olio, grasso, cera).</p> <p>Si consiglia di applicare una mano di fondo sulle basi assorbenti utilizzando un prodotto adeguato, come ad esempio la mano di fondo. È necessario rimuovere senza lasciare residui le superfici fortemente sabbiose o friabili e ripristinarle a regola d'arte.</p> <p>È obbligatorio eliminare a regola d'arte funghi e muffe.</p> <p><u>Calcestruzzo a vista</u>: sbavare, uniformare con un mastice adeguato, levigare ed applicare una mano di fondo.</p> <p><u>Calcestruzzo a cassaforma</u>: pulire, rimuovere i residui dell'olio per casseforme, sbavare, levigare le fughe, stuccare tutta la superficie con un mastice adeguato, levigare ed applicare una mano di fondo.</p> <p><u>Intonaco strutturato</u>: pulire, eventualmente sbavare, stuccare ed uniformare tutta la superficie, levigare ed applicare una mano di fondo.</p> <p><u>Cartastraccia liquida</u>: distaccare inumidendo, raschiare, levigare ed applicare una mano di fondo.</p> <p><u>Carte da parati</u>: rimuovere senza lasciare residui, risciacquare i residui di colla d'amido, levigare ed applicare una mano di fondo.</p> <p><u>Rivestimento precedente colore da parete</u>: rimuovere senza lasciare residui il rivestimento precedente instabile, risciacquare completamente il colore a colla, rimuovere senza lasciare residui il precedente rivestimento lavabile, stuccare eventualmente le irregolarità, levigare ed applicare una mano di fondo.</p> <p><u>Rivestimento precedente di vernice</u>: rimuovere la vernice instabile, carteggiare accuratamente la vernice stabile.</p> <p><u>Tessuto in fibra di vetro</u>: rimuovere completamente e uniformare il fondo, levigare ed applicare una mano di fondo oppure stuccare in modo uniforme la struttura del tessuto con il mastice fine Rapid di Jansen.</p> <p><u>Pannelli in cartongesso</u>: stuccare le fughe, correggere i fori, le fessurazioni e le irregolarità con Ultra-RS di Jansen, levigare ed applicare una mano di fondo.</p>
---------------------------	--

Pannelli a parete in legno o materiali in legno: a seconda dello spessore della perforazione delle sostanze lignee, applicare 1-2 mani di fondo universale acrilico di Jansen.

Piastrelle ceramiche: applicare 1 mano di aggrappante di multiprimer Aqua GH 20 di Jansen, quindi stuccare le fughe e uniformare in caso di necessità la superficie irregolare delle piastrelle con il mastice adeguato, levigare ed applicare una mano di fondo.

Metalli non ferrosi: pulire e smerigliare come previsto dalle norme, stuccare le irregolarità con il mastice riempitivo bicomponente a base di poliestere di Jansen ed applicare 1-2 mani di fondo universale acrilico di Jansen.

Macchie d'acqua: verificare la portata del fondo ed applicare 2 mani di fondo sigillante ed isolante HS di Jansen, stuccare le irregolarità, levigare ed applicare una mano di fondo.

Nicotina e macchie di fuliggine: isolare con lo spray sigillante ed isolante di Jansen.

Applicazione della vernice

La pittura magnetica di Jansen è un prodotto pronto per l'uso. Se si desidera ottenere una superficie liscia, è necessario lavorare la pittura magnetica di Jansen assolutamente con un rullo in nylon a pelo corto. 3 mani della pittura magnetica sono sufficienti se esegue una riverniciatura finale con 1-2 mani della pittura a dispersione o vernice. Si consiglia di applicare 4 mani della pittura magnetica se quest'ultimo è destinato alla realizzazione di una superficie multifunzionale utilizzando il colore per lavagna bianca bicomponente Aqua di Jansen. Testare la forza d'attrazione dei magneti in dotazione ad ogni asciugatura delle mani. Ad ogni 1-2 applicazioni della pittura magnetica si riduce leggermente l'effetto magnetico.

Suggerimento per il trattamento

Per garantire un'adesione ottimale dei magneti, la superficie dovrebbe essere quanto più liscia possibile. Grazie ad una cazzuola levigatrice o una spatola elastica è possibile livellare la superficie appena trattata. Dopo la completa essiccazione della mano, è possibile levigare ancora una volta la superficie.

Rivestimento finale

Per questa operazione utilizzare un colore da parete (nessun colore a dispersione con capacità riempitive) resistente alle abrasioni o colore brillante acrilico o colore satinato acrilico di Jansen. Per ottenere un effetto presentazione aggiuntivo, è possibile completare il trattamento della superficie anche con il colore per lavagna bianca bicomponente Aqua di Jansen, la vernice per lavagna di Jansen o il colore per lavagna da parete Aqua di Jansen. In seguito è anche possibile scrivere su queste superfici. Per questa operazione prestare attenzione ai fogli d'istruzioni tecnici dei prodotti interessati.

Magneti Si consiglia di utilizzare esclusivamente i magneti Neodyme su tutti i prodotti ferromagnetici della gamma di colori da ufficio di Jansen. Sono presenti magneti con una diversa forza d'attrazione. Di conseguenza si possono fissare alla parete fogli di diverse dimensioni. Per maggiori informazioni in merito all'argomento dei magneti, consultare l'indirizzo www.supermagnete.de.

IMPORTANTE!

Non far scorrere i magneti avanti o indietro sulla superficie colorata. Proprio sulle mani di vernice opache e chiare, i magneti lasciano sulla superficie colorata strisce nere che non è più possibile rimuovere.

Stoccaggio Conservare in luogo fresco, asciutto e privo della formazione di ghiaccio. Chiudere correttamente le confezioni iniziate.

Valore COV Valore limite UE del prodotto (cat. A/a): 30 g/l COV (2010). Il prodotto contiene max. 30 g/l COV.

Marcatura Prestare attenzione alla scheda tecnica di sicurezza aggiornata disponibile in internet all'indirizzo www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Le specifiche tecniche sono state organizzate in base alle più avanzate soluzioni tecniche. Tuttavia è necessario escludere eventuali obblighi nei confronti della validità generale dei singoli suggerimenti dato che l'applicazione e i metodi di lavorazione non rientrano nella sfera di competenza della ditta produttrice e la conformazione di diverso tipo delle basi richiede l'adattamento della procedura operativa agli aspetti specialistici ed artigianali. I suggerimenti non sollevano i clienti dall'eseguire in modo autonomo una verifica dell'idoneità dei prodotti della ditta fornitrice nei confronti della destinazione d'uso prevista assumendosi le proprie responsabilità. Trovano applicazione le "Condizioni generali di consegna e pagamento del settore delle vernici" nell'ambito del suggerimento approvato dall'antitrust tedesco in data 11 luglio 2003. Con la pubblicazione del presente foglio d'istruzioni, tutti i precedenti fogli d'istruzioni del presente prodotto risultano nulli.

P. IVA: DE147923895

P. A. Jansen GmbH u. Co., KG / Prodotti speciali per la pittura / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler, Germania
Tel. +49 2641 3897-0 / Fax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien
Tel +43 1 6620956 / Fax +43 1 6620956-12