

## DESCRIZIONE

Fondo speciale all'acqua antimacchia per interni. Isola ogni tipo di macchia (es. nicotina, aloni, macchie secche d'acqua, fuliggine e fumo, tannino ecc.). Può essere applicato su intonaco, cemento, cartongesso, mattoni, legno e carta da parati. Grazie all'elevato potere isolante è particolarmente adatto per supporti in gesso e per supporti in legno ricchi di tannino.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Isola le superfici contaminate da nicotina, aloni, macchie di caffè, tè, fuliggine, fumo, macchie secche d'acqua.
- Ricopribile dopo sei ore con Sigma Renova Isotop, con idropitture (Sigmacryl Decor, Sigmatex Superlatex, ecc..) e con smalti all'acqua (Linea Contour Aqua e Sigmatorno Aqua)
- Rapida essiccazione.
- Ottimo potere isolante.
- Particolarmente adatto per supporti in gesso e supporti in legno ricchi di tannino.
- Inodore.
- Pittura E.L.F. (Emission-und losemittelfrei), totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

## COLORE

Bianco, semitrasparente

## BRILLANTEZZA

Opaco

## DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,24 Kg/l
Contenuto solido in volume	Circa 42 %
Resa teorica	Circa 6 - 8 m <sup>2</sup> /l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto.
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto 1 ora Ricopribile: dopo 6 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

## ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.		
Applicazione	Rullo/pennello	Spruzzo	Airless
Diluyente consigliato	Acqua	Acqua	Acqua
Volume del diluyente	0 - 2%	0 - 5%	0 - 5%
Diametro dell'ugello	-	1-2 mm	0,43-0,48 mm
Pressione all'ugello	-	3-4 atm	140 atm
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso		

## CICLI D'INTERVENTO

### Preparazione del supporto

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali. Su superfici annerite da fumo o fuliggine, nicotina o macchie secche d'acqua. spazzolare bene le macchie

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

### Fissativo

Applicazione del fissativo:

1 x Sigmarenova Isotop Primer	Acqua	Bianco	Specifico per isolare le macchie di nicotina, fuliggine, ecc.
-------------------------------	-------	--------	---

### Finitura

1 o 2 x Sigmarenova Isotop dopo minimo sei ore dall'applicazione di Sigmarenova Isotop Primer

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

## VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

### SIGMARENOVA ISOTOP PRIMER - Specifica Prodotto

Isolante speciale all'acqua antimacchia. Isola macchie secche d'acqua, tè, caffè, fuliggine, nicotina, tannino. Contenuto solidi in volume pari a circa 42% e peso specifico di circa 1,24 Kg/l.