

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Pro-Link

FONDO DI ADESIONE PER RIVESTIMENTI CERAMICI



COD. 4750006

PRO-LINK - V.2024-09-24

DESCRIZIONE

PRO-LINK è un prodotto a base di polimero acrilico disperso in acqua e particolari additivi che conferiscono al prodotto ottima aderenza su superfici particolarmente lisce tipo piastrelle, grès, mosaico e similari.

PRO-LINK crea un sottofondo ancorante di collegamento che deve essere ricoperto con COLBETON 954.

All'esterno si realizza così una rasatura ideale per la successiva applicazione del sistema a cappotto MARCOTHERM.

All'interno si realizza una superficie adatta ad essere rifinita con finiture minerali o sintetiche.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Superfici difficili: piastrelle, mosaico, grès.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: polimero acrilico
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1.40 \pm 0,05$ kg/l
- Granulometria media: 0,5 mm
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovrapplicabile dopo 4 ore e non oltre le 48 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici esterne:

- Eseguire un'accurata idropulizia con acqua e detersivi al fine di eliminare tutto ciò che può compromettere l'adesione.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare PRO-LINK secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.
- Tra le 4 e le 48 ore successive effettuare una prima rasatura con COLBETON 954.
- Dopo almeno 24 ore applicare COLBETON 954 per l'incollaggio dei pannelli in polistirolo, e procedere all'applicazione dei componenti del sistema a

cappotto MARCOTHERM.

Superfici interne:

- Eseguire un'accurata idropulizia con acqua e detersivi al fine di eliminare tutto ciò che può compromettere l'adesione.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare PRO-LINK secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.
- Tra le 4 e le 48 ore successive effettuare una rasatura con COLBETON 954.
- Dopo almeno 24 ore procedere al sistema di finitura.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Dopo l'applicazione, le superfici all'esterno devono essere protette da pioggia ed umidità fino a completa essiccazione del prodotto.
- Attrezzi: pennello, rullo.
- Mescolare il prodotto prima dell'applicazione.
- Diluizione: pronto all'uso o max 10% con acqua.
- Nr strati: 1 strato.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
- Resa indicativa: 15-20 mq/l. Vista la particolare tipologia della superficie già rivestita è opportuno eseguire una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nel colore bianco non tinteggiabile.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (base Acqua): 140 g/l (2010)
Il prodotto contiene max.: 140 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione, su superfici già predisposte, di PRO-LINK cod. 4750006, fondo di adesione per rivestimenti ceramici, a base di polimeri acrilici, in un unico strato, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.



SAN MARCO
è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Scheda tecnica:
PRO-LINK
Revisione: 2024-09-24

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.